معلومات المنتج

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

شحم عالي الأداء قائم على الكالسيوم، يحتوي على زيوت أساسية اصطناعية ويتميز بخصائص ممتازة، وهو مثالي للاستخدام في المحامل الدوارة والمحامل الانزلاقية (الضغط الشديد) EP.

الوصف

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO هو شحم تشحيم عالي الجودة، مصنوع من زيوت أساسية اصطناعية مختارة ومكثفات الكالسيوم، ويتميز بفعالية وحماية موثوقة ضد التآكل (EP) ممتازة في الظروف الشديدة الضغط.

الزيت الأساسي (نسبة >80٪) قابل للتحلل البيولوجي بنسبة تزيد عن 60٪ وفقًا لمعيار OECD 301 B. أما الإضافات الموجودة فيه فهي مستثناة من تقييم قابلية التحلل هذا.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
NL/027/011

الاستخدام

يُستخدم HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO لتزييت المحامل الدوارة والانزلاقية المعرضة لضغوط عالية. وهو مناسب بشكل خاص للتزييت متعدد الوظائف في السيارات، ومجال إدارة الموارد المائية، والغابات، والآلات الصناعية وآلات البناء.

الموافقات

- EU Ecolabel NL/027/011

المواصفات

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

المزايا

- نسبة الزيت الأساسي (OECD) >80٪ وفقًا لمعيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقابل للتحلل البيولوجي بنسبة >60٪. باستثناء المواد المضافة، 301B.
- نوع عالي الجودة ومُحسّن للأداء، متعدد الاستخدامات في المحامل الدوارة والمحامل الانزلاقية
- خصائص حماية ممتازة ضد التآكل
- ثبات عالي جدًا في الضغط
- مقاومة للأكسدة
- قدرة ممتازة على تحمل الضغط
- حماية جيدة ضد التآكل
- مقاومة ممتازة للماء
- قدرة التصاق جيدة

إرشادات

- تعتبر الترسبات الزيتية القليلة ناتجة عن خصائص المنتج وهي غير ضارة. وهي مرغوبة إلى حد ما لضمان التزييت ولا تشير إلى نقص في جودة المنتج. ويمكن إعادة دمج هذه الترسبات بشكل متجانس عن طريق الخلط على نطاق واسع.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روفي (ROWE) من هنا.

معلومات المنتج

ROWE®

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
تآكل النحاس، 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1-120
اللون	visuell	-	gelblich
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
الاختراقية	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
نقطة التسيل	DIN ISO 2176	°C	140
درجة حرارة الاستخدام	°C	-	-40 bis +110
نوع الضاغط	-	-	Calcium
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	2800
مقاومة الماء، 3 ساعات	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روفي (ROWE) من هنا.