

HIGTEC GREASEGUARD NLGI 2

شحوم الليثيوم المصبن متعدد الأغراض على أساس الزيوت المعدنية. يوصى باستخدامه في المحامل الدوارة والمحامل العادية. نطاق درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502/51 825: K 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +120
- T[°F]: -22 ... +248



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويفي (ROWE) من هنا.

القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
تأكل النحاس, 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1-100
اللون	visuell	-	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	K 2 K-30
التصنيف	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEA2
(NLGI) فئة المعهد الوطني لزيوت التشحيم	DIN 51 818	-	2
الاحتراقية	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
نقطة التسرب	DIN ISO 2176	°C	> 185
درجة حرارة الاستخدام	°C	-	-30 bis +120
نوع الصابغ	-	-	Lithium
قوية اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	2000
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
مقاومة الماء, 3 ساعات	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm ² /s	115
Usage temperature		°F	-22 bis +248

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rose-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

