

## HIGHTEC GREASEGUARD EP 2

عالية الفعالية تعطي هذا المنتج قدرة EP شحم متعدد الأغراض عالي الجودة يعتمد على الزيوت المعدنية مع مثبتات التآكل والأكسدة. إضافات امتصاص عالية للضغط. يوصى باستخدامه في المحامل الدوارة والمحامل العادية، ليشيوم مصين. نطاق درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى 120+ درجة مئوية.

### الوصف

#### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502/51 825: KP 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +120
- T[°F]: -22 ... +248



## القيم البيانية النمطية

| الخاصية                                | الطريقة      | الوحدة         | القيمة        |
|--|--------------|----------------|---------------|
| تآكل النحاس، 24 ساعة                   | DIN 51 811   | Grad           | 1-100         |
| اللون                                  | visuell      | -              | braun / brown |
| Classification                         | DIN 51 502   | -              | KP 2 K-30     |
| التصنيف                                | ISO 6743-9   | -              | ISO-L-X-CCEB2 |
| فئة المعهد الوطني لزيوت التشحيم (NLGI) | DIN 51 818   | -              | 2             |
| الاختراقية                             | DIN ISO 2137 | 0,1 mm         | 265 - 295     |
| نقطة التسييل                           | DIN ISO 2176 | °C             | > 185         |
| درجة حرارة الاستخدام                   | °C           | -              | -30 bis +120  |
| نوع الصاعط                             | -            | -              | Lithium       |
| قوة اللحام رباعية الكرات               | DIN 51 350/4 | N              | 3000          |
| Corrosion protection                   | DIN 51 802   | Korrosionsgrad | 0-0           |
| مقاومة الماء، 3 ساعات                  | DIN 51 807/1 | -              | 1-90          |
| Grundölviskosität, 40 °C               | ASTM D-7042  | mm²/s          | 130           |
| Usage temperature                      |              | °F             | -22 bis +248  |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.