

HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000

شحم سائل عالي الجودة قائم على الزيوت المعدنية ومقاوم للتقادم يعتمد على صابون الليثيوم مع حماية واضحة للتآكل وإضافات عالية الضغط تقلل موصى به للاستخدام في أنظمة التشحيم المركزية. نطاق درجة حرارة التشغيل -50 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية. NLGI 00/000 التآكل؛

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502/51 826: GP 00/000 K-50
- T[°C]: -50 ... +120
- T[°F]: -58 ... +248

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MB 264.0
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
تآكل النحاس، 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1-100
اللون	visuell	-	grün / green
Classification	DIN 51 502	-	GP00/000K-50
التصنيف	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-ECEB00/000
فئة المعهد الوطني لزيوت التشحيم (NLGI)	DIN 51 818	-	00/000
الاختراقية	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 460
نقطة التسييل	DIN ISO 2176	°C	> 160
درجة حرارة الاستخدام	°C	-	-50 bis +120
نوع الصاعط	-	-	Lithium
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	2000
مقاومة الماء، 3 ساعات	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm ² /s	45
Usage temperature		°F	-58 bis +248

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

