

HIGHTEC COOL MMS 1

مادة تشحيم تبريد شبه اصطناعية قابلة للامتزاج بالماء (خالية من البورون) للأحمال الشديدة. لا يحتوي على أي ألكانولامينات / أميدات ثانوية، وبالتالي TRGS 611 يتوافق مع معيار

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	القيمة الوحدة
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s 37
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C > 100
اللون	visuell	- braun / brown
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml 0.92
مدة التخزين	RLV (HIGHTEC - Laborvorschrift)	°C 5 - 35
(ماء الصنوبر في فلورسهايم) سلوك الحماية من التآكل: 3 % مستحلب بماء	DIN 51 360 T.2	- Note 0
معامل الانكسار	-	- 1
% قيمة الرقم الهيدروجيني 3	-	- 8,7

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.