

HIGHTEC COOL SSH 1

مادة تشحيم تبريد قابلة للامتزاج بالماء لتجليخ المعادن الصلبة، بدون زيت معدني. لا يحتوي على أي أمينات سهلة النيتروز.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	1.12
معامل الانكسار	-	-	2,3
الحماية من التآكل (اختبار الرقاقة) درجة 0	DIN 51360/2	%	3
قيمة الرقم الهيدروجيني 10 % مستحلب	DIN 51369	-	9,3
% قيمة الرقم الهيدروجيني 2	-	-	9,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.