

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 68 ECO

Περιγραφή

Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής απόδοσης με βάση εστέρες. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για ισχυρές θερμικές καταπονήσεις όπου απαιτείται υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου. Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το OECD 301B.



Προδιαγραφές

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
Viscosity index	ASTM D2270	-	168
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Color		visual	gelblich
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60
Renewable Resource Content		%	>50
Timken test (O.K. load)	DIN 51 434/3	N	65
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51351/2	SKS	>12
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1A
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	54

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.