

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46

Este producto se destaca por una tecnología totalmente sintética, libre de cinc y cenizas. Desarrollado para una durabilidad sumamente prolongada del aceite. Propiedades tales como su biodegradabilidad sencilla o el empleo de materias primas renovables, lo convierten en la primera opción cuando se debe hacer frente a estándares ecológicos.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 - HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2
- SS 155434 AAV 46 environmentally acceptable
- ZF TE-ML 07H

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,8
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	43
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	190
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradabilidad	OECD 301 B	%	>60%
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	13
Número de color	DIN ISO 2049	-	<1.0
RPVOT	ASTM D2272	min.	1000
LAV	ASTM 3427		4,8
TOST	ASTM D943 / dry	h	10
Ensayo de cizallamiento del rodamiento de rodillos cónicos, pérdida (20 h)	CEC L-45-A-99	%	4,7
Punto de inflamación COC	DIN ISO 2592	°C	240
NZ	DIN 51558	mgKOH/g	0.6

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

