

HIGHTEC GREASEGUARD FLIESSFETT 00

Opis

Wysokogatunkowy smar płynny odporny na starzenie na bazie olejów mineralnych i mydła litowego o wyraźnych cechach antykorozyjnych, zawierający wysokociśnieniowe dodatki zmniejszające zużycie; NLGI 00. Zalecany do stosowania w układach centralnego smarowania. Może być stosowany w zakresie temperatur od -35 °C do +140 °C.

Specyfikacje

- DIN 51 502/51 826: GP 00 K-35
- T[°C]: -35 ... +140
- T[°F]: -31 ... +284

Zalecenia ROWE

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Korozyja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Grad	1-100
Kolor	visuell	-	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	GP00K-35
Klasa NLGI	DIN 51 818	-	00
Penetracja robocza	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 430
Temperatura kroplenia	DIN ISO 2176	°C	> 220
Temperatura użytkowa	°C	-	-35 bis +140
Typ zagęszczacza	-	-	Lithium
Siła spawania VKA	DIN 51 350/4	N	2400
Odporność na wodę, 3 godz.	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	150
Usage temperature		°F	-31 bis 284
Flow pressure at -30	DIN 51 805-2	hPa	675
Base oil viscosity, 100 °C	ASTM D-7042	mm²/s	15

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.