

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46

Este produto é caracterizado por uma tecnologia totalmente sintética, isento de zinco e cinzas. Desenvolvido para prolongar ainda mais a vida útil do petróleo. Propriedades como a fácil biodegradabilidade ou o uso de matérias-primas renováveis fazem dele a primeira escolha mediante a exigência de padrões ecológicos.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 - HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2
- SS 155434 AAV 46 environmentally acceptable
- ZF TE-ML 07H

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,8
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	43
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	190
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradabilidade	OECD 301 B	%	>60%
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	13
Número da cor	DIN ISO 2049	-	<1.0
RPVOT	ASTM D2272	min.	1000
LAV	ASTM 3427		4,8
TOST	ASTM D943 / dry	h	10
Ensaio de cisalhamento de rolamentos de rolos cônicos, perda (20h)	CEC L-45-A-99	%	4,7
COC Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	°C	240
NZ	DIN 51558	mgKOH/g	0.6

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE