

## HIGHTEC SUNLUB® E 32

### Descriere

Produsul este caracterizat de o tehnologie complet sintetică, fără zinc și cenușă, pentru a crește rentabilitatea investițiilor în parcurile dumneavoastră de mașini. Distins cu marca UE ECOLABEL.



NL/027/011

### Aprobări

- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- EU Ecolabel NL/027/011

### Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2, HF-6e\*

**În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe**

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics
- Volvo Hydraulics



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	147
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Capacitatea de formare a spumei la 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Capacitatea de formare a spumei la 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Capacitatea de formare a spumei la 24°C după 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Coroziune cupru, 24 h	DIN 51 811	Grad	1a
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60
Procent materii prime regenerabile		%	>50
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
RPVOT	ASTM D2272	min.	>1.000
LAV	ASTM 3427		4
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1.000
Test de forfecare a rulmenților cu role conice, pierdere (20 h)	CEC L-45-A-99	%	4,5
Punct de aprindere COC	DIN ISO 2592	°C	230

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei adecvat pentru autovehiculul dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.