HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Sentetik baz yağlar içeren, çok iyi EP (Aşırı Basınç) özelliklerine sahip, kalsiyum bazlı yüksek performanslı gres; makaralı ve kaymalı yataklarda kullanım için idealdir.

Açıklama

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO, seçilmiş sentetik baz yağlar ve kalsiyum kalınlaştırıcılardan üretilmiş, çok iyi bir EP (Aşırı Basınç) etkisi ve güvenilir korozyon koruması ile öne çıkan yüksek kaliteli bir gres yağıdır.

Temel yağ (oran >%80), OECD 301 B standardına göre >%60 oranında biyolojik olarak parçalanabilir. İçerdiği katkı maddeleri bu parçalanabilirlik değerlendirmesinin kapsamı dışındadır.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu NL/027/011

Uygulama

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO, yüksek basınca maruz kalan rulman ve kaymalı yatakların yağlanmasında kullanılır. Özellikle motorlu taşıtlar, su yönetimi, ormancılık, endüstriyel ve inşaat makinelerinin çok işlevli yağlanması için uygundur.

Onaylar

- EU Ecolabel NL/027/011

Teknik Özellikler

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Avantajlar

- OECD 301B standardına göre baz yağ oranı >%80; biyolojik olarak parçalanabilirlik oranı >%60. Katkı maddeleri hariç.
- Yuvarlanmalı ve kaymalı yataklarda çok işlevli kullanım imkanı sunan birinci sınıf verimlilik sınıfı ürün
- Çok iyi aşınma koruma özellikleri
- Çok iyi baskı kararlılığı
- Oksidasyona dayanıklı
- Çok iyi basınç taşıma kapasitesi
- İyi korozyon koruması
- çok iyi su direnci
- iyi yapışma özelliği

Notlar

- Ürünün özelliklerinden kaynaklanan az miktardaki yağ birikintileri zararsızdır. Bu birikintiler, yağlamayı sağlamak için belirli bir ölçüde arzu edilir ve ürünün kalitesizliği anlamına gelmez. Bu birikintiler, geniş bir alana yayarak karıştırılarak homojen bir şekilde tekrar malzemeye dahil edilebilir.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Bakır üzerinde korozyon etkisi	DIN 51 811	Derece	1-120
Renk		visual	gelblich
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1122	g/ml	1
Sınıflandırma	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Dolgu penetrasyonu	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Damlama noktası	DIN ISO 2176	°C	140
Kullanım sıcaklığı		°C	-40 bis +110
Kıvamlaştırıcı tipi	-	-	Calcium
VKA Kaynak kuvveti	DIN 51 350/4	N	2800
Suya karşı direnç	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarımı geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms