

## HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO

基于酯类的高性能全合成变速箱油。荣获欧盟生态标签 (EU ECOLABEL) 认证。

### 描述

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO 以精选的全合成基础油为原料，其使用寿命明显长于矿物油基产品。可延长保养周期，并有效降低维护成本。

基础油（占比>95%）根据OECD 301 B标准，其生物降解率>60%。其中所含的添加剂不计入该生物降解率评估范围。



### 应用

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO 特别适用于封闭式工业齿轮箱，如直齿轮箱、蜗轮蜗杆传动装置或齿轮联轴器。精选的添加剂可确保其在承受高压力的滚动轴承和滑动轴承中顺畅运行。当需要使用油底壳温度较高或要求延长换油周期的齿轮箱油时，HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO 尤为适用。

### 认证

- EU Ecolabel NL/027/011

### 规格型号

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
- BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

### 优势

- 提供持久的抗磨损保护
- 具有极佳的剪切稳定性及粘度-温度特性
- 卓越的热稳定性
- 延长保养周期
- 以可再生原料为基础（含量>95%）
- 卓越的抗微点蚀保护（GFT High）



典型特征值

| 特征           | 方法          | 单元    | 价值    |
|--------------|-------------|-------|-------|
| 15 °C 时的密度   | ASTM D-7042 | g/ml  | 0.939 |
| 动力粘度为 KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 39    |
| 动力粘度为 KV 40  | ASTM D-7042 | mm²/s | 320   |
| 粘度指数         | ASTM D2270  | -     | 174   |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

