

## HIGHTEC GREASEGUARD EP 1

高品质多用途润滑脂以矿物油为基础，含有腐蚀和氧化抑制剂。高效 EP 添加剂使本产品具有很高的承压能力。建议用于滚子轴承和滑动轴承。锂皂型。温度应用范围为 -30 °C 至 +120 °C。

### 描述

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 825: KP 1 K-30
- T[°C]: -30 ... +120
- T[°F]: -22 ... +248



典型特征值

| 特征                                   | 方法           | 单元             | 价值            |
|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 铜上的腐蚀作用                              | DIN 51 811   | Grad           | 1-100         |
| 颜色                                   | visuell      | -              | braun / brown |
| Classification                       | DIN 51 502   | -              | KP 1 K-30     |
| 分级                                   | ISO 6743-9   | -              | ISO-L-X-CCEB1 |
| NLGI 级                               | DIN 51 818   | -              | 1             |
| 针入度                                  | DIN ISO 2137 | 0,1 mm         | 310 - 340     |
| 油滴点                                  | DIN ISO 2176 | °C             | > 185         |
| 使用温度                                 | °C           | -              | -30 bis +120  |
| 增稠剂型号                                | -            | -              | Lithium       |
| VKA 焊接力                              | DIN 51 350/4 | N              | 2800          |
| Corrosion protection                 | DIN 51 802   | Korrosionsgrad | 0-0           |
| 防水性                                  | DIN 51 807/1 | -              | 1-90          |
| ProductCharacteristics.grundvisko-40 | -            | -              | 140           |
| Usage temperature                    | -            | °F             | -22 bis +248  |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

