

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 是一种优质、耐水型通用钙复合润滑脂，具有较高的压力吸收能力和良好的抗老化性。

描述

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 是一种基于精选矿物油和钙复合皂的耐水型通用润滑脂。HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 的特点是具有较大的温度范围，并且油分离率较低。

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 包含了用来改善抗腐蚀和氧化能力、防磨损保护和负荷承载能力的添加剂。

应用

HIGHTEC GREASEGUARD CX EP 2 是一种专门开发的耐水型通用润滑脂，其用来在高温和高压载荷下对滚动轴承和滑动轴承进行润滑，并从而广泛用于工业领域。

根据欧盟法律在质量上等效

- DIN 51 502/51 825: KP 2 N-30
- T[°C]: -30 ... +140
- T[°F]: -22 ... +284

优势

- 通用的应用领域
- 极佳的耐水性
- 极低的油分离率
- 高抗老化性
- 较高的压力吸收能力
- 良好的防腐蚀保护
- 易于输送到集中润滑设备中

提示

- 如果正确地存放在干燥的地方，并且未受阳光直射，温度介于 10°C 到 30°C 之间，且保管在原装的密封容器中，则最短存储期为 24 个月。如需有关健康、安全 and 环境方面的信息，请索取安全数据表。由于产品特性的原因，油分离率较低，这方面无需担心。某种程度上而言，本产品非常适用于保证润滑，并且没有证据表明本产品质量欠佳。可通过大面积均匀搅拌再次处理沉积物。



典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-100
颜色	visuell	-	braun
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 N-30
NLGI 级	DIN 51 818	-	2
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	265-295
油滴点	DIN ISO 2176	°C	>250
使用温度	°C	-	-30 bis +140
增稠剂型号	-	-	Calciumkomplex
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	115
Usage temperature		°F	-22 bis +284
40°C 下油分离 18h	DIN 51 817	%	<1,0
油分离，7d/40°C	DIN 51 817	%	<3,0

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

